

ADHESIVO PORCELANATO DOBLE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Adhesivo doble acción, para la instalación de revestimientos del tipo cerámicos y porcelanatos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Formulado para la instalación, revestimientos de alta, media y baja absorción, como cerámicos y porcelanatos, sobre sustratos rígidos como hormigón, albañilería y pisos de hormigón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Dependiendo de las condiciones del sustrato, se debe considerar escarificado, puntereo o utilización de promotor de adherencia mecánico.

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Preparar el saco con 220-240 cc de agua aproximadamente por kilo de producto, mezclar de manera homogénea, dejar reposar unos minutos antes de aplicar.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar siempre con llana dentada. Nunca por puntos.
- Realizar estriado del adhesivo en una sola dirección, se recomienda dar un empaste en la contracara del revestimiento.
- Se deben dejar canterías entre revestimientos de al menos 3 mm, las que posteriormente se rellenan con fragüe.
- Se deben considerar juntas de dilatación lineales (pasillos, plantas abiertas) y perimetrales (encuentros piso/muro).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Polvo fino de color gris.
- T° de Aplicación: Entre 5°C y 30°C.
- Tiempo Abierto: 15 - 20 minutos aprox. a 21 °C.
- Tiempo de Trabajabilidad: 90 minutos aprox.
- Espesor mínimo: 5 mm.
- Espesor máximo: 15 mm.
- Tiempo de fraguado: 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Duración: 9 meses desde su fecha de elaboración.
- Rendimiento: 1,8 - 2,0 kg/m² por mm de espesor aproximadamente, dependiendo de las condiciones del sustrato.

PRECAUCIONES

- No mezclar con otro producto.
- No aplicar sobre metal, madera o plásticos.
- No utilizar en sustratos flexibles.
- No dejar al alcance de los niños.

Nota: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Provequin** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.